



Farba Silikatowa 002

Фасадная силикатная краска

Область применения:	Фасадная силикатная краска Гидрофобная краска для выполнения малярных покрытий на таких основаниях, как: старые и новые штукатурные покрытия, бетон, натуральный камень, силикатные покрытия и т.п. Используется, прежде всего, для реставрации и ремонта старинных зданий. Если предназначенный под покраску фасад находится на территории, где может наблюдаться повышенная концентрация с порхов, грибков и т.п. (например, вблизи лесов, водоемов), рекомендуется усилить стойкость краски, добавив бактерицидное средство (дополнительная защитная оболочка). Для внутренних работ
Основные свойства:	Водостойкая Морозостойкая Паропроницаемая Высокая адгезия Гидрофобная Экологичная Устойчива к УФ-лучам Устойчива к биологическому воздействию Хорошая укрывистость
Состав:	• Жидкое поташное стекло • Минеральные наполнители • Пигменты
Нанесение:	
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C. Нельзя выполнять покраску во время при сильном ветре и под действием прямых солнечных лучей, без специальных защитных покрытий, ограничивающих воздействие атмосферных факторов. При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха около 60 % слой краски высыхает через 2-3 часа. Спустя 12 часов поверхность готова к повторному нанесению краски. При более низких температурах и более высокой относительной влажности воздуха, например, осенью, время высыхания краски может значительно увеличиться. Туман действует на недостаточно высохшее малярное покрытие как изморось и таким образом может привести к образованию подтеков и изменения цвета краски.
Подготовка основания:	Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Поверхности, покрытые плесенью или водорослями, очистить с помощью противогрибкового средства, рекомендуется использовать состав SEPTOBUD 1008. Все минеральные покрытия очистить сухим способом, слабо держащиеся фрагменты снять. Свежие минеральные многослойные штукатурки выдержать (просушить) в течение как минимум 4 недель. Тонкослойные (от 1 до 3 мм) минеральные штукатурные покрытия можно окрашивать через 3 дня. С целью укрепления непрочные и осыпающиеся старые штукатурки, а также сильно впитывающие и меловые основания необходимо грунтовать препаратом SILIKAT-GRUNDIERUNG 304 или разбавленной водой силикатной краской в соотношении 1:2. Поверхности, не предназначенные для окрашивания, предварительно прикрываются.
Типы оснований:	Штукатурка цементно-известковая: грунтовать GRUNTOLIT-SA 304. Штукатурка гипсовая: грунтовать GRUNTOLIT-SA 304. Бетоны, железобетоны: грунтовать GRUNTOLIT-SA 304. Свежие минеральные штукатурки: непосредственное окрашивание (минимум через 14 дней после высыхания)



Farba Silikatowa 002

Фасадная силикатная краска

Старые минеральные и дисперсионные тонкослойные штукатурки: загрунтовать GRUNTOLIT-SA 304.

Приготовление смеси:	Перед использованием проверить соответствие цвета заказу. Находящуюся в емкости краску тщательно перемешать. Краску нельзя разбавлять, за исключением случаев грунтования основания краской. Чтобы избежать различий в цвете, на одну поверхность наносить краску одной и той же серии изготовления.
Нанесение:	Приготовленную краску наносить с помощью валика, кисточки или методом распыления. Перед нанесением следующего слоя краски должно пройти не менее 12 часов, для высыхания предыдущего слоя. Малярные работы на одной отдельной поверхности выполняются непрерывным способом, чтобы избежать различий в цвете. Каждую новую накладываемую порцию краски соединяют со свежей краской, уже нанесенной на поверхность.
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.
Упаковка Количество единиц упаковки на паллете	15 ltr., 33 ведро/паллета

	0.15 - 0.25 л/м ²
Расход	ок. 150 - 250 мл/м ² (в зависимости от впитывающей способности и структуры основания, а также от способа выполнения покраски)
Цветовая палитра	203 цвета
Стойкость покрытия к мытью	≥ 5000 циклов
Время высыхания покрытия	ок. 12 часов
Объемная плотность	ок. 1,45 г/см ³
Коэффициент поверхностного поглощения	≥ 0,46 кг/(м ² ·h)
Относительное диффузионное сопротивление	ок. 0,03 м

Примечание: Рекомендация в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.
Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.



Farba Silikatowa 002

Фасадная силикатная краска

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.