



## Sisitynk 040

Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка

<b>Область применения:</b>	<b>Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка</b> Предназначена для ручного и машинного нанесения на все типы минеральных оснований, ГКЛ и ГВЛ для создания декоративно-защитного финишного слоя в фасадных теплоизоляционных системах Kreisel Turbo. Подходит для машинного нанесения фактуры "барашек" 1,5 и 2 мм без застриания. Штукатурка не содержит аммиака и органических растворителей. Для внутренних работ
----------------------------	--

<b>Основные свойства:</b>	Водостойкая Морозостойкая Фактура: "короед" и "барашек" Высокая прочность Высокоэластичная Паропроницаемая Устойчива к УФ-лучам Устойчива к атмосферным воздействиям
---------------------------	---

<b>Состав:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Силиконовая эмульсия</li> <li>• Жидкое поташное стекло</li> <li>• Водная дисперсия акрилового полимера</li> <li>• Минеральные заполнители</li> <li>• Модифицирующие добавки</li> </ul>
----------------	---

<b>Нанесение:</b>	
-------------------	--

<b>Условия выполнения ра-</b>	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
<b>бот:</b>	Нельзя выполнять штукатурные работы во время выпадения атмосферных осадков, при сильном ветре и под прямыми солнечными лучами, без специальных защитных покрытий, ограничивающих действие атмосферных факторов. Чтобы обеспечить оптимальную защиту штукатурки от действия атмосферных факторов следует после высыхания покрыть ее выравнивающей эгализационной краской. Необходимо применять полный комплект материалов, входящих в фасадную систему.

<b>Подготовка основания:</b>	Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Поверхности, покрытые плесенью, грибками или мхом, обязательно обработать противогрибковым средством, рекомендуется – KREISEL 1008, а затем механически очистить щетками или твердыми губками, струей воды под давлением или горячим паром и повторно нанести противогрибковое средство. Растрескавшиеся и поцарапанные поверхности рекомендуется выровнять с помощью ремонтной смеси KREISEL 427 или другого раствора, подходящего для данного вида основания. Выравнивающие растворы в нанесенных местах должны хорошо высохнуть и затвердеть. Если поверхность основания недостаточно гладкая и требует шлифовки, можно использовать состав KREISEL 220. Основания-штукатурки должны быть полностью сухими по всей площади. Подкладочный штукатурный слой требует как минимум 28-суточной выдержки. Базовый штукатурный слой в системе KREISEL TURBO S должен быть выдержан (просушен) в течение 3 – 5 суток (низкая температура и высокая относительная влажность воздуха могут значительно увеличить данное время выдержки). Сухие и выдержаные основания обязательно загрунтовать. Армирующий слой в системе утепления стен загрунтовать с редством SISI-PUTZGRUND 333. Цвет грунтующего средства рекомендуется подбирать под цвет используемой декоративной штукатурки. Грунтующее средство SISI-PUTZGRUND 333 наносить на поверхность с помощью щетки или мягкого валика, затем оставить до высыхания не менее чем на 24 часа. При использовании средства ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß 225 штукатурный раствор наносить на армирующий слой без грунто-ва-
------------------------------	---



## Sisitynk 040

Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка

ния. Поверхности, не предназначенные для оштукатуривания, необходимо, перед нанесением грунтующих средств, прикрыть.

<b>Типы оснований:</b>	<b>Армированный слой в системах теплоизоляции (СФТК):</b> загрунтовать SISI-PUTZGRUND 333. <b>Штукатурка цементно-известковая:</b> загрунтовать SISI-PUTZGRUND 333. <b>Штукатурка гипсовая:</b> загрунтовать SISI-PUTZGRUND 333. <b>ГКЛ:</b> загрунтовать SISI-PUTZGRUND 333. <b>Бетоны, железобетоны:</b> загрунтовать SISI-PUTZGRUND 333.
<b>Приготовление смеси:</b>	Перед применением штукатурную массу следует тщательно перемешать и проверить соответствие цвета штукатурки заказу. При использовании цветной штукатурки надо обращать внимание на то, чтобы на всей поверхности, по крайней мере, одного фасада или на каждой отдельной поверхности использовалась масса одной партии изготовления. Штукатурную массу нельзя разбавлять водой или смеcивать с другими материалами.
<b>Нанесение:</b>	<p>Штукатурную массу наносить на подготовленное основание с помощью нержавеющей стальной терки, толщина слоя равна толщине зерна заполнителя. После стягивания излишка раствора поверхность штукатурки затереть горизонтально, вертикально или круговыми движениями (в зависимости от желаемой фактуры), используя при этом пластмассовую терку. При выполнении этой работы штукатурку нельзя смачивать водой!</p> <p>Штукатурные работы на одной отдельной поверхности требуется выполнять непрерывным способом (методом «мокрым по мокрому»), чтобы избежать видимых различий в цвете штукатурки. Если поверхность вследствие ее большой площади невозможно оштукатурить непрерывным способом, необходимо разделить ее на меньшие фрагменты с проведением прямых границ (линий), сделанных с помощью клейкой штукатурной ленты. Кроме этого с целью выравнивания цвета и структуры штукатурки рекомендуется при ее нанесении не допускать полного опорожнения ведра со штукатурной массой, а постоянно добавлять (при израсходовании половины ведра) свежую штукатурную массу из нового ведра и тщательно перемешивать обе части.</p>
<b>Меры безопасности:</b>	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
<b>Хранение:</b>	12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.
<b>Упаковка</b>	• 25 kg, 33 ведро/палета
<b>Количество единиц упаковки на паллете</b>	
<b>Объемная плотность</b>	ок. 1,87 г/см <sup>3</sup>
<b>Относительное диффузионное сопротивление</b>	≤ 0,14 м
<b>Водопоглощение</b>	≤ 390 г/м <sup>2</sup>
<b>Зернистость</b>	1,5; 2,0 и 3,0 мм.
<b>Расход</b>	для фактуры "барашек": 1,5 мм - ок. 2,4 кг/м <sup>2</sup> , 2 мм - ок. 3,4 кг/м <sup>2</sup> , 3 мм - ок. 5 кг/м <sup>2</sup> . для фактуры "короед": 1,5 мм - ок. 1,7 кг/м <sup>2</sup> , 2 мм - ок. 2,4 кг/м <sup>2</sup> , 3 мм - ок. 3,7 кг/м <sup>2</sup> .

**Примечание:** Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с между-



## Sisitynk 040

Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка

народными стандартами. Данные величины могут изменяться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.